

COVAMID / POLIAMID WZMACNIANY WŁÓKNEM SZKLANYM

COVAMID-1 PA6.6 GF30 NT

Compound poliamidowy PA6.6 wzmocniony 30% włókna szklanego, przeznaczony głównie do formowania wtryskowego.

OSNOWA POLIMEROWA	NAPEŁNIENIE	BARWA	TECHNOLOGIA
PA6.6	30% włókna szklanego	Naturalna	Formowanie wtryskowe

Właściwości typowe

Właściwość	Jednostka / warunki	Wartość	Metoda
Gęstość (metoda A)	g/cm ³	1,37 ± 0,05	PN-EN ISO 1183-1
Średnie napełnienie	%	30 ± 2	PN-EN ISO 3451-1
Wilgotność powierzchniowa	%	≤ 0,36	metoda własna
Wskaźnik płynięcia MFI	g/10 min (285°C / 5,0 kg)	35 ± 0,5	PN-EN ISO 1133
Barwa	-	NATURAL	-
Wytrzymałość na zginanie	MPa	255 ± 5	PN-ISO 178
Moduł zginający	MPa	6700 ± 30	PN-ISO 178
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	195 ± 5	PN-ISO 527-1
Wydłużenie przy zerwaniu	%	12,5 ± 0,3	PN-ISO 527-1
Udarność Izoda (23°C, 50% RH)	kJ/m ²	14,5 ± 0,5	PN-ISO 179-1

Pakowanie i przechowywanie

Big-bag: 1200 kg | Worki: 1125 kg na palecie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Podane wartości są wartościami typowymi uzyskanymi w kontrolowanych warunkach i nie stanowią gwarantowanej specyfikacji partii. Parametry gwarantowane należy potwierdzić w świadectwie jakości dostawy.

Dobór materiału i sprzedaż: Cavitel Sp. z o.o. | m.bychawski@cavitel.pl | +48 788 351 821